

KLB-SYSTEM EPOXID EP 52 Spezialgrund Feuchtigkeitsverträgliche Spezialgrundierung

Lösemittelfreie 2-K-Epoxydharz-Grundierung mit sehr gutem Benetzungs- und Haftvermögen und hoher Feuchtigkeitsverträglichkeit. Besonders geeignet bei feuchten Untergründen (frischem Beton), bei Problemuntergründen und nach Entölungen von Beton. Haftbrücke für Verbundbeton. Geprüft gegen rückseitige Durchfeuchtung - 365 Tage.

Technische Daten

Verbrauch	Grundierung: Ca. 0,3 - 0,4 kg/m ² Kratzspachtelung: Ca. 0,4 - 0,6 kg/m ² Mörtel: Ca. 0,150 - 0,300 kg/m ² je 1 mm Schichtdicke Haftbrücke für Verbundestriche: Ca. 0,8 - 1,0 kg/m ²
Mischungsverhältnis	A : B = 100 : 60 l Gew.-Teile
Härtungszeit	20 °C : 12 - 15 Std.
Dichte Komponente A+B	1,08 kg/l

Verpackung (netto): 1,00 kg Kombi-Dose, 10,00 kg Eimer-Kombination, 30,00 kg Hobbock-Kombination, 960,00 kg Fass-Kombination | Fass-Kombi: 3x200 kg Komp. A / 2x180 kg Komp. B