

KLB-SYSTEM EPOXID EP 175 Spezial Farbloses 2-K-Epoxyd-Dekor-Siegelharz

Lösungsmittelfreie, farblose 2-K-Epoxydharz-Versiegelung zur Kopfversiegelung von dekorativen Colorsand- und Abstreubelägen mit geringer Vergilbungsneigung.

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 0,6 - 0,9 kg/m ² bei Abharzungen bei Abstreubelägen
Mischungsverhältnis	A : B = 2 : 1 Gew.-Teile
Härtungszeit	20 °C : 10 - 12 Std.
Dichte Komponente A+B	1,08 kg/l

Verpackung (netto): 10,00 kg Eimer-Kombination, 30,00 kg Hobbock-Kombination, 600,00 kg Fass-Kombination | Fass-Kombi: 2x200 kg Komp. A / 1x200 kg Komp. B