

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 9010 Flex UV-stabile 1-K-Polyurethan-Beschichtung, farblos, lösungsmittelhaltig

Farblose, elastische 1-K-Polyurethan-Beschichtung für transparente Deckschichten auf PU 9018 sowie als Bindemittel für Quarzkieselbeläge. Lösungsmittelhaltig und feuchtigkeithärtend, mit sehr guter Beständigkeit gegen Kreidung. Hohe Abriebfestigkeit, licht- und wetterstabil. Rissüberbrückend und kälteflexibel.

Technische Daten	
Verbrauch	Beschichtung: 0,400 - 0,550 kg/m ² je Auftrag Dekor Kiesbelag: 8 - 12 kg per 100 kg Dekor- kies 0,180 - 0,220 kg/m ² pro 1 mm Belagsdicke
Mischungsverhältnis	Verarbeitungsfertig!
Härtungszeit	20 °C : 18 - 24 Std.
Dichte	1,04 kg/l

Verpackung (netto): 6,00 kg Eimer, 12,00 kg Eimer