



## KLBSYSTEM EPOXID EP 57 Emissionsarme, AgBB-geprüfte 2-K-Epoxydharz-Grundierung

Emissionsarmes, universell anwendbares 2-K Epoxydharz für Grundierungen, Kratzspachtelungen oder als Ausgleichsmörtel in der Sanierung und im Neubau. In Kombination mit EP 202 nach dem AgBB-Verfahren geprüft und als äußerst emissionsarm eingestuft. Geeignet für Beläge, die dem Eurofins „Indoor Air Comfort“ und der Gold Zertifizierung entsprechen. AgBB-konform und für Aufenthaltsräume geeignet.

### Technische Daten

<b>Verbrauch</b>	Grundierung: Ca. 0,300 - 0,400 kg/m <sup>2</sup> Kratzspachtelung: Ca. 0,400 - 0,600 kg/m <sup>2</sup> Mörtel: Ca. 0,150 - 0,300 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
<b>Mischungsverhältnis</b>	A : B = 100 : 50 l Gew.-Teile
<b>Härtungszeit</b>	20 °C : 7 - 10 Std.
<b>Dichte Komponente A+B</b>	1,10 kg/l

**Verpackung (netto):** 1,00 kg Kombi-Dose, 10,00 kg Eimer-Kombination, 30,00 kg Hobbock-Kombination, 600,00 kg Fass-Kombination | Fass-Kombi: 2x200 kg Komp. A / 1x200 kg Komp. B

