



KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 426 Elastische 2-K-Polyurethan-Abdichtung und -beschichtung, farbig

Emissionsarmes, elastisches 2-K Polyurethansystem für risseüberbrückende Abdichtungen im Verbund und als Beschichtung für leicht beanspruchte Bereiche. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungen im Verbund. AgBB-konform für Aufenthaltsräume. Geeignet für Beläge, die dem Eurofins „Indoor Air Comfort“ und der Gold Zertifizierung entsprechen. Nicht farbstonstabil!

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 1,45 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke
Mischungsverhältnis	A : B = 6 : 1 l Gew.-Teile
Härtungszeit	20 °C : 24 - 28 Std.
Dichte Komponente A+B	1,42 kg/l

Verpackung (netto): 10,00 kg Eimer-Kombination, 30,00 kg Hobbock-Kombination

PU 426